

IZOTERM SP.J.

KARTA TECHNICZNA STYROPIANU EPS 80-031

Płyty styropianowe EPS 80-031 są odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu, produkowane są w wymiarach 1000 x 500 x od 10 mm wg. życzeń klienta (co 10 mm).

Płyta może mieć wykończone boki na zakładkę.

Płyty styropianowe Eps 80-031 oznaczone poniższym kodem wg normy

PN-EN 13163+A1:2015-03

EPS-EN 13163T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4-TR100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CECHA	JEDNOSTKA	DEKLAROWANA KLASA	WYMAGANE
Długość	mm	L(2)	± 2 mm
Szerokość	mm	W(2)	± 2 mm
Grubość	mm	T(2)	± 2 mm
Prostokątność na długości i szerokości	mm/m	Sb(5)	± 5 mm/1000 mm
Płaskość	mm	P(10)	± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie	kPa	BS 100	≥100
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym	kPa	CS(10)80	≥80
Stabilność wymiarów w normalnych warunkach (temperatura 23°C, 50% wilgotności względnej)	%	DS(N)5	± 0,5
Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temperatura 70°C, 48h)	%	DS(70,-)2	± 2
Wytrzymałość na rozciągani siłą prostopadłą do powierzchni czołowych	kPa	TR100	≥100
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	%	4	4
Współczynnik przewodzenia ciepła	W/mK	0,031	0,031
Reakcja na ogień		E	

OPÓR CIEPLNY W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI WYROBU

Grubość d _N [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Opór cieplny R _D [m ² K/W]	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80
Grubość d _N [mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Opór cieplny R _D [m ² K/W]	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45	6,75	7,05	7,40	7,70	8,05	8,30	8,70	9,00	9,35	9,65

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie jako izolacja cieplna.

Płyty styropianowe EPS 80-031 służą do :

- Izolacja podłóg w systemie ogrzewania podłogowego,
- Izolacja podłóg budynków użyteczności publicznej,
- Izolacja stropodachów pełnych,
- Izolacja stropodachów o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa),
- Izolacja cieplna balkonów i tarasów,
- Izolacja cieplna podłóg i posadzek,
- Izolacja cieplna ścian metodą „lekką mokrą” lub „lekką suchą”.

Płyta styropianowa EPS 80-031 nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro itp.).

OBRÓBKA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Przy obróbce płyt wykorzystuje się ogólnodostępne narzędzia np. noże i ręczne piły. Kontakt z płytami nie powoduje oparzeń rąk, podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych dla zdrowia skutków.

Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej typu: maski przeciwpyłowe, ubrania lub okulary ochronne, rękawice.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Płyty dostarczane są w paczkach w tylko i wyłącznie oryginalnym opakowaniu producenta ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z

nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych.

PAKOWANIE

Ilość płyt w opakowaniu, powierzchnia krycia i objętość w zależności od grubości płyty.

Grubość płyt (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Ilość płyt w paczce (szt)	60	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3
Powierzchnia płyt, paczka (m ²)	30	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2,5	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Objętość paczki (m ³)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,28	0,28	0,3	0,3	0,28	0,3	0,3	0,28	0,3	0,24	0,26	0,27	0,29	0,3

Płyty frezowane:

Grubość płyt (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Ilość płyt w paczce (szt)	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Powierzchnia płyt, paczka (m ²)	5,56	4,63	3,71	3,24	2,78	2,78	2,32	2,32	1,85	1,85	1,85	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Objętość paczki (m ³)	0,28	0,28	0,26	0,26	0,25	0,28	0,26	0,28	0,24	0,26	0,28	0,22	0,24	0,25	0,27	0,28	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23

DOKUMENTY ODNIIESIENIA

- Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/04/2020/CPR
- Atest higieniczny nr HK/B/0547/01/2017

KONTAKT

Izoterm Sp.j.

ul. Słoneczna 2

63-600 Kępno

Tel. 62/78105 70

e-mail: biuro@izoterm.kepno.pl